

NYTEMP®



NYTEMP®处理

NYTEMP® 加工是将高温工程塑胶涂布在螺牙上的一种特殊技术。产品在扣件装配后，在高温环境中仍可防止松动。

扣件高温防松之利器

NYTEMP® 的优点




- 扭力和夹紧稳度性可到232°C
- 符合NASA的低高温除气要求
- 为非铁材质防松材，可避免对扣件的强度和性能的影响
- 符合振动防松规格：MIL-STD-1312 #7
- 使用温度从-50°C to 232°C
- 宽广的涂布位置和范围
- 无论是内螺纹或外螺纹的扣件如螺帽、螺栓、牙条、特殊件等皆可加工

NYTEMP® 之特性

颜色	橘红	加工范围	90°~180°或360°
使用环境温度	-50~232°C	硬度	ROCKWELL R106-109
酸碱影响	弱酸碱可抵抗		

NYTEMP® 产品符合之工业规范

美国工业扣件协会(IFI)	IFI-100/107 IFI-124 IFI-524 IFI-155 IFI-555	美国军事/航空	MIL-DTL-18240(F) NAS1283 QPL-18240-33 NASM25027 NASM15981
通用汽车(GM)	GMW16722	ANSI	ANSI B.18.16.1M
Detroit Diesel	TES-113	美国太空总署(NASA)	SP-R-0022A



NYTEMP® 系德国NYLOK®公司注册商标
耐落®、TSLG® 系耐落螺丝(昆山)有限公司注册商标

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
东莞厂/广东东莞市523757黄江镇板湖聚富路7号 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重庆厂/重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号(睿容标准厂C区B-2栋) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949